



## 01 / PRODUCT

## 棕刚玉涂附磨具用P54

型号：P54

所属系列：涂附磨具 P砂

棕刚玉 P砂用于涂附磨具，粒度范围 P8-P320，主要用于砂纸、砂布、砂带及百叶片。

## 02 / SPECIFICATION · 产品规格

|        |         |
|--------|---------|
| 系列规格范围 | P8-P320 |
| 本产品规格  | P54     |

## 03 / PRODUCT FEATURES · 产品特点

关注颗粒形状与涂附性能

粒度及粒形按产品技术标准确认

## 04 / CHEMICAL COMPOSITION · 化学成分

| 项目                                           | A-P1级       | A-P2级     |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| 适用粒度                                         | P8-80       | P8-80     |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)           | 95.00-97.50 | ≥93.00    |
| TiO <sub>2</sub> (%)                         | 1.50-3.80   | 1.50-4.20 |
| CaO (%)                                      | ≤0.45       |           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%) · P40系列样本 | 95.57       | 93.27     |
| SiO <sub>2</sub> (%) · P40系列样本               | 1.08        | 1.32      |
| TiO <sub>2</sub> (%) · P40系列样本               | 2.45        | 3.20      |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%) · P40系列样本 | 0.06        | 0.19      |
| CaO (%) · P40系列样本                            | 0.28        | 0.30      |

## 05 / PHYSICAL PROPERTIES · 物理性能

| 项目                                  | A-P1级 | A-P2级 |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 磁性物含量 ≤ (%) · P54                   | .0280 | .0610 |
| 堆积密度 (g/cm <sup>3</sup> ) · P40系列样本 | 1.72  | 1.71  |

## 06 / APPLICATIONS · 主要用途

砂纸；砂布；砂带；百叶片；木工磨削；金属表面磨削

## 07 / PROCESSING · 加工方式

P砂根据涂附磨具对粒度、颗粒形状和磨削表现的要求进行加工匹配。

## 08 / CONTACT · 联系方式

洛阳耐宝新型材料有限公司 电话：15225560000

官网：<https://www.jingangshan.cn>

扫描二维码查看当前产品页

